



ZEDER - Cedrus atlantica

Botanische Bezeichnung	Cedrus atlantica, Familie – Pinaceae
Weitere Handelsnamen	Bleistiftzeder, Rotzeder, Atlaszeder, Libanonzeder (D), Cedar, Pencil Cedar, Atlantic Cedar, Eastern Red Cedar (GB), Cedrela
Vorkommen	Nordafrika - Algerien, Marokko, Asien - Himalaya, Libanon
Eigenschaften	Die Holzfarbe ist hellbraun bis rötlichbraun mit einem rötlichweissen Splint. Das Kernholz ist hellbraun, harzreich mit deutlichen Wachstumsringen und hebt sich recht stark vom helleren Splintholz ab. Die Himalajazeder ist geradfaserig, aber die Atlas- und die Libanonzeder sind in der Regel knotig mit stark unregelmäßigem Faserwuchs. Das hellere Frühholz ist scharf vom dunkleren Spätholz abgegrenzt. Die natürliche wie auch die technische Trocknung sind leicht, das Holz arbeitet moderat und hat die mittlere Biegefestigkeit. Ausserdem ist Zeder leicht und weich, dichtfaserig und hat einen aromatischen angenehmen Geruch.

